

Stallmatte Puzzle (RZ)

[Missing translation]



Données du produit

Couleur	Rouge brique	Poids	25.5 kg/pièce = 24.29 kg/m²
Système de fixation	Assemblage puzzle optimisé à bords chanfreinés	Conversion	1 m² = 0.95 pièce
Taille	1100 x 1100 x 30 mm	Dimensions utiles	102,5 x 102,5 x 3 cm 1,05 m²

Propriétés




Couleur Rouge brique

Rouge brique est une couleur classique de la construction, rouge comme la brique ou la tuile. Ce ton familier trouve sa place partout dans le paysage urbain. Un liant coloré rouge lie les granulats de caoutchouc noirs issus du recyclage de pneus usagés et forme un revêtement coloré sur les grains. Selon le compactage, le noir peut disparaître par endroits. Sous l'effet des sollicitations, le revêtement peut s'user, d'abord avec un effet poivre et sel, puis complètement sous forte sollicitation ou avec le temps.




Matériau

Le produit est constitué de granulats de caoutchouc nettoyés, de granulométrie fine à moyenne, 0,8–2,5 mm. Issus du traitement et du recyclage de pneumatiques usagés non réutilisables (PUNR, ELT), ils se composent de caoutchouc naturel (NR) et de caoutchouc styrène-butadiène (SBR). Le liant polyuréthane (PU) reste incolore pour les versions noire et anthracite ; dans les versions colorées, le liant coloré recouvre les grains noirs d'une couche de couleur, et les grains conservent leur teinte noire à l'intérieur. La surface est finement texturée.



Système de fixation

L'assemblage puzzle optimisé à dents arrondies est formé sur les quatre côtés de la dalle. Sa disposition n'est pas symétrique et impose donc le sens de pose. Les dalles s'emboîtent par pression depuis le dessus. Les dents arrondies maintiennent les dalles réunies sans collage et contribuent, même sous de fortes sollicitations, à limiter le désaffleurement entre dalles voisines. Un blocage de rive n'est généralement pas nécessaire. Les bords chanfreinés forment des joints réguliers et sinueux qui suivent le tracé ondulé des dents.



Face inférieure

Des zones d'appui carrées à angles arrondis sont moulées dans la face inférieure. Pivotées de 45°, elles forment une trame losangée. Des rainures d'écoulement passent entre ces zones. À l'extérieur et en milieu humide, l'eau peut s'écouler par les rainures en suivant la pente. Sur une couche de fondation perméable, elle s'infiltre directement dans le sol. Les instructions de pose doivent être respectées.

Stallmatte Puzzle (RZ)

Propriétés



Stabilisé aux UV

Granulat ELT stabilisé aux UV. Certaines teintes de l'enrobage peuvent légèrement évoluer à l'extérieur.



Valeurs limites de substances nocives respectées

Seuils de l'UE pour les substances nocives respectés. L'odeur initiale de caoutchouc s'atténue.



Efl

Normalement inflammable.



Intérieur et extérieur abrité

Pour l'intérieur et les extérieurs abrités. Éviter l'eau stagnante et toute saturation prolongée en eau.

Données techniques

Les principales propriétés techniques des produits WARCO sont notées sur une échelle de 1 à 5. Les produits destinés au même usage peuvent ainsi être comparés directement. La page consacrée à chaque produit explique comment ces notes sont attribuées.

Frottement dynamique, classe DS (NF EN 14041) – Niveau 2: coefficient de frottement dynamique d'environ 0,38

Perméabilité à l'eau (NF EN 12616) – Niveau 2 : infiltration jusqu'à 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Résistance à l'abrasion – Niveau 5 : niveau le plus élevé (BS 7188)

Masse volumique apparente – Niveau 4 : de 900 à 1000 kg/m³

Absorption des chocs et amortissement vibratoire, isolation du bruit de pas – Niveau 2 : amortissement modéré

Résistance à la compression – Niveau 4 : poinçonnement rémanent d'environ 0,25 mm après 24 heures de récupération (BS 7188)

Isolation thermique – Niveau 3 : conductivité thermique d'environ 0,11 W/(m·K)

Résistance à la glissance (NF EN 16165) – Niveau 3 : angle d'acceptation moyen d'environ 15°, classe R10

Michael Schladt WARCO
Buedembeläg
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Fachberodung
20 331 280

E-Mail: info@warco.lu
Internet: www.warco.lu